



Techniniai produkto duomenys

Guttapral EVO

Nepermatomi, viengubi, banguoti plastikiniai lakštai

Produkto ypatybė	min	max	Vertė
Matomų sluoksnių skaičius			2 sluoksniai
Plokštės storis	-10%	+10 %	3 mm
Bangų skaičius			10 bangų
Bangų žingsnis	-1%	+1%	95 mm
Bangų aukštis	-5%	+5%	35 mm
Plotis	-1%	+1%	950 mm
Ilgis	-0%	+1%	2000 mm
Bendras plotas			1.9 m ²
Lapo svoris	-5%	+5%	6,75 kg
Temperatūra min.			-20 °C
Maksimali temperatūra			70 °C
Maksimali darbinė temperatūra be apkrovos trumpą laiką			80 °C
Degumo savybės pagal EN 13501-1:2019 (DIN 4109)			E (B2)
Šiluminio plėtimosi koeficientas			147 x 10 ⁻⁶ mm/m °C
Standartinis stogo nuolydis			10° arba 17,6%
Mažiausias stogo nuolydis			7° arba 12,3%
Didžiausias. Atstumai tarp skersinių (skersinių centras), esant vidutinei sniego ir vėjo apkrovai			62 cm
Smūgio stiprumas pagal ISO 7892:1990 20 °C temperatūroje (0,5 kg, 1,2 m, 6 džaulių)			Žalos nėra
Atsparumas smūgiams pagal ISO 7892:1990 -20 °C temperatūroje (0,5 kg, 1,2 m, 6 džaulių)			Žalos nėra
Atsparumas vandens prasiskverbimui pagal DIN EN 13111:2010			Nėra vandens pralaidos

Mūsų techninės konsultacijos dėl taikymo nėra privalomos. Atsakomybė už mūsų gaminių taikymą ar apdorojimą tenka naudotojui, taip pat atsižvelgiant į bet kokias trečiųjų šalių nuosavybės teises. Su mūsų gaminiiais susiję techniniai duomenys yra apytikslės vertės.

Būklė 2024 2 28