

Techninių Duomenų Lapas

Gutta Shelltec

Perdirbti banguoti lakštai, pagaminti iš polietileno (PE) ir polipropileno (PP)

Gaminio savybės	min	maks	vertė
Matomų sluoksnių skaičius			2 Sluoksniai
Gaminio storis	-10%	+10%	4.3 mm
Bangų skaičius			10 bangų
Bangos žingsnis	-1%	+1%	95 mm
Bangos aukštis	-5%	+5%	35 mm
Plotis	-1%	+1%	950 mm
Ilgis	-0%	+1%	2000 mm
Bendras plotas			1.9 m ²
Lakšto svoris	-5%	+5%	9 Kg
Atsparumas temperatūrai min			-20 °C
Atsparumas temperatūrai maks			+70 °C
Maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra be apkrovos			80 °C
Atsparumas ugniai pagal EN 13501-1:2019 (DIN 4109)			E (B2)
Šiluminio plėtimosi koeficientas			147 x 10 ⁻⁶ mm/m °C
Standartinis stogo nuolydis			10° arba 17.6%
Minimalus stogo nuolydis			7° arba 12.3%
Maksimalus grebėstų atstumas (grebėstų centre) esant vidutinei sniego ir vėjo apkrovai			62 cm
Atsparumas smūgiams pagal ISO 7892:1990 esant 20 °C temperatūrai (1 kg, 1 m, 10 džaulyų):			Be pažeidimų
Atsparumas smūgiams pagal ISO 7892:1990 esant -20 °C temperatūrai (1 kg, 1 m, 10 džaulyų):			Be pažeidimų
Atsparumas vandens prasiskverbimui pagal DIN EN 13111:2010			Be vandens prasiskverbimo

Mūsų patarimai dėl naudojimo nėra privalomi. Už mūsų produktų apdorojimą, taip pat ir dėl trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, yra atsakingas naudotojas. Mūsų gaminių techninės specifikacijos yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Nuo 2024 m. vasario 28 d.